



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM CONCRETAL[®]-SPECIAALEMULSIE

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Waterafdunbare kunststofdispersie voor cementgebonden spachtels.

2. TOEPASSINGSGBIED

Toeslagstof bij het aanmaakwater voor KEIM Concretal-Fijnsachtel voor het verkrijgen van een inwasmortel voor gietgallen.

3. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet schoon, draagkrachtig en vrij zijn van stof, olie en andere lossingsmiddelen. In de regel dient de ondergrond middels stralen opgeruimd te worden.

De ondergrond naar behoefte voorbevochtigen zonder deze te verzadigen.

Aanmaken

Mengverhouding bij 20°C.

Inwasmortel:

- 25 kg KEIM Concretal-Fijnsachtel
- 4,5 l water
- 1,5 l KEIM Concretal-Speciaalemulsie

KEIM Concretal-Speciaalemulsie wordt eerst door het aanmaakwater gemengd waarna vervolgens de mortel wordt aangemaakt. De inwasmortel wordt vervolgens met de blokkwast of borstel aangebracht. Afhankelijk van de applicatieomstandigheden (ondergrond, temperatuur e.d.) eerst een proefvlak opzetten.

Verwerkingscondities

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +8 tot 30°C te zijn tijdens de applicatie. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden.

Verbruik

ca. 60 ml/m²/mm inwasmortel.

Vervolgbehandeling

Minimaal 5 dagen droging in acht nemen (bij 20°C).

Bij het spachtelen van volle vlakken met KEIM Concretal-Fijnsachtel kan door toevoeging van KEIM Concretal-Speciaalemulsie een verbeterde hechting verkregen worden. Bij zeer dunne spachtellagen is toevoeging van KEIM Concretal-Fijnsachtel structureel aan te raden. Hierbij wordt 1 l aanmaakwater (gebaseerd op de benodigde waterhoeveelheid voor 25 kg spachtel) vervangen door toevoeging van KEIM Concretal-Speciaalemulsie.

- 25 kg KEIM Concretal-Fijnsachtel
- 3,5 l water
- 1,0 l KEIM Concretal-Speciaalemulsie

4. VERPAKKING

5 l jerrycan

5. OPSLAG

12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

6. AFVAL

EG-Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12.

Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

7. VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Gisbau ProductCode/ Giscode : GE 0

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen.

NB : het EG-veiligheidsblad in acht nemen

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVF).



KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26 /1332 BM Almere / +31 36 5320 620
Postbus 1062 / 1300 BB Almere
www.keim.nl / info@keim.nl