

**46**            **SCHILDERWERK**

**46.33**        **NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG**

46.33.61-a    NWE ONDERGR. STEEN, HYDROFOBEREN, WATERGEDR.

**0.    NWE ONDERGR. STEEN, HYDROFOBEREN, WATERGEDR.**

Ondergrond: steenachtig, pleisterwerk plaatmateriaal  
(zie bouwdeel omschrijving).

Ondergrond niet eerder behandeld.

Systeem: 2-lagen hydrofobeermiddel, nat in nat.

Reinigen: losse delen, vet, vuil geheel verwijderen.

Applicatie: verzadigend aanbrengen d.m.v.

lage drukspuit, respectievelijk aangebracht met  
blokwitter.

(tussentijdse droogtijd ca. 10 minuten, lagen  
doordrenkt aanbrengen.

minimale indringdiepte ca. 2 mm.

Verdunning: onverdund.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m<sup>2</sup>): volgend uit  
verftechnisch advies en/of proefopzetting, circa 0,4  
l/m<sup>2</sup> (onverdund).

**3.    HYDROFOBEERMIDDEL, WATERGEDR.**

Fabriek: Keim Nederland B.V.

Type: KEIM Lotexan

hydrofobering

Bindmiddel: op basis van siloxan.

Kleurloos.

.01 BUITENWAND

De hydrofobering, waterwerende bescherming van de  
minerale pleisters, mineraalverven, beton,  
kalkzandsteen en vezelcementplaten.