

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

**46****SCHILDERWERK**

## 46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

## 46.33.29-a

## NIEUWE ONDERGROND. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL

## 0. NIEUWE ONDERGROND STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL,

Ondergrond: pleisterwerk.

Reinigen:

- losse delen, vet, vuil geheel verwijderen.
- sinterlagen verwijderen.

Systeem:

- 1 laag voorstrijkmiddel bij zuigende ondergronden.
- 1 laag verf (max 10% verdunning met KEIM SPECIAAL FIXATIEF).
- 1 laag verf (onverdund).

Applicatie:

- 1e laag verf met roller, kwast of airless spuiten.
- 2e laag verf met roller, kwast of airless spuiten.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m<sup>2</sup>): volgend uit verftechnisch advies en/of proefopzetting.

Beoordeling kleur overeenkomstig proefopzetting per kleur, afmeting proefstuk minimaal 1,0 x 2,0 meter.

## 3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN

Fabrikaat: Keim Nederland B.V.

Type: Soliprim

Bindmiddel: combinatie van hydrosol en kieselsol.

Kleur: kleurloos.

(verdunningsmiddel op basis van puur kaliumsilicaat).

## 4. VERF, STEEN MINERAAL

Fabrikaat: Keim Nederland B.V.

Type: Biosil

Bindmiddel: verdunningsmiddel op basis van puur kaliumsilicaat.

Eigenschappen:

- voorkomt schimmelgroei
- onbrandbaar (Din 4102-A2)
- hypo allergen Kleur: alle gangbare (Keim)
- Nature Plus certificaat
- bij uitstek geschikt bij leemondergronden.

kleurenwaaiers.

Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.

## .01 BINNENWAND

Het minerale schildersysteem op de nieuwe onbehandelde ondergrond van de wanden volgend uit

.. ...

## .02 BINNENPLAFOND

Het minerale schildersysteem op de nieuwe onbehandelde ondergrond van de plafonds volgend uit

.. ....