

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

46**SCHILDERWERK**

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

- 46.33.29-d NIEUWE ONDERGROND. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL
0. NIEUWE ONDERGROND STEEN, DEKKEND SYSTEEM, MINERAAL,
Ondergrond (onbehandeld):
- spachtelwerk (pleisterwerk);
 - beton;
 - kalkzandsteen.
- Systeem:
- 1 laag verf (10% verdunning met Speciaal fixatief.).
 - 1 laag verf (onverdund).
- Reinigen:
- losse delen, vet, vuil geheel verwijderen.
 - sinterlagen verwijderen.
- Cementhuid verwijderen met KEIM ets vloeistof conform voorschrift.
- Ondergrondcorrecties: #- luchtgaatjes vullen#-
lplaatselijk uitvlakken#- plaatselijk schuren
- Applicatie:
- 1e laag verf met roller, kwast of airless spuiten.
 - 2e laag verf met roller, kwast of airless spuiten.
- Totale hoeveelheid verfverbruik (m²): volgend uit verftechnisch advies en/of proefopzetting.
- Beoordeling kleur overeenkomstig proefopzetting per kleur, afmeting proefstuk minimaal 1,0 x 2,0 meter.
4. VERF, STEEN MINERAAL
Fabrikaat: Keim Nederland B.V.
Type: Ecosil-ME,
Eigenschappen:
- onbrandbaar (DIN 4102-A2)
 - fotokatalytisch werkzaam pigment,
(Minox-effect met testrapport)
 - hypo allergeen (met testrapport)
 - schimmelwerend (MICOR Testrapport)
 - breekt 99% van de schimmelgroei en bacterieen af.
 - zeer dampopen (99%)
- Bindmiddel: kaliwaterglas (silikaat)
Kleur: alle gangbare (Keim) kleurenwaaiers.
Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat.
- .01 BINNENWAND
Het minerale schildersysteem op de nieuwe onbehandelde ondergrond van de wanden volgend uit
.. ..
- .02 BINNENPLAFOND
Het minerale schildersysteem op de nieuwe onbehandelde ondergrond van de plafonds volgend uit
.. ..