



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM ATHENIT[®]-LISCIO

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Athenit-Liscio is een gebruiksklare, universeel inzetbare fijne kalkspachtel op basis van een zuivere, minimaal drie jaar oude kluitkalk en Grieks marmmermeel.

2. TOEPASSINGSGBIED

KEIM Athenit-Liscio kan binnen gebruikt worden voor het spachtelen van ondergronden maar kan ook gebruikt worden om plaatselijk oneffenheden en/of schades tot maximaal 1 mm uit te vlakken. Organische ondergronden zijn voor de bewerking met KEIM Athenit producten niet geschikt.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

KEIM Athenit-Liscio is een fijne echte kalkspachtel zonder synthetische bindmiddeltoeslag.

- geen synthetisch bindmiddel
- geen oplosmiddel
- geen plantaardige harsen
- verdeelt niet
- spanningsarm
- zeer dampopen
- niet brandbaar
- schimmelwerend
- eenvoudig te verwerken

Technische kenmerken

- soortelijke massa : ca. 1,80 g/cm³
- dampdiffusieweerstand : $s_d < 0,02m$
- maximale korrel : 0,1 mm

Samenstelling

Water, calciumhydroxide, calciumcarbonaat, kalkzand, natuurlijke koolhydraat, cellulose, zeep, olie.

Kleuren

Naturel kalkwit

KEIM Athenit-Liscio is in te kleuren met KEIM Athenit-Coloranti tot 10% en met KEIM Dekorfarbpoeder tot 3%.

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Als ondergrondvoorbereiding volstaat een basislaag KEIM Athenit-Fino of een grondlaag KEIM Athenit-Lucente, Forte of Fondo.

Verwerking

KEIM Athenit-Liscio mechanisch goed oproeren en eventueel met schoon water of KEIM Kalksinterwater op de juiste consistentie brengen. De ondergrond wanneer nodig licht voorbevochtigen. Met de spaan ongeveer 0,5 mm dik aanbrenge en na het afbinden glad afwerken of nat-in-nat een nieuwe laag opzetten. Deze kan naar wens, eveneens na afbinden, met de spaan glad afgewerkt worden. Bij het glad pleisteren niet te hard drukken om zwarte verkleuring (ijzerafgifte van de spaan) te voorkomen.

Verwerkingscondities

Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging van de spachtel: + 5 en 30°C. Tocht vermijden. Gemorst product direct met water verwijderen.

Verbruik

Materiaalverbruik: ca. 0,4 kg/m² bij 0,5 mm laagdikte. Het verbruik is een indicatie welke sterk beïnvloed wordt door de applicatiemethode en de ondergrond. Het juiste verbruik is middels een proefvlak ter plaatse te bepalen.

Reiniging van Gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING

6 kg en 24 kg emmers.

6. OPSLAG

In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar mits koel (vorstvrij) droog en beschermd opgeslagen.

7. AFVAL

EG-Afvalstoffenbesluit Nr.10 13 99

Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Gisbau produktcode / Giscode: niet van toepassing



Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVF).

