

46 **SCHILDERWERK**

46.23 **BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG**

46.23.24-a **BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM OPLOSM.VRIJ**

0. BEST. ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM OPLOSM.VRIJ

Ondergrond: microbiel belaste of met sporenresten
belaste binnenwanden. (schimmerls e.d.)

Systeem:

bestaande ondergrond voorbehandelen;

1 laag fixeer;

2 lagen dekverf;

Reinigen losse delen, vet vuil mos en algen volledig
verwijderen.

Verontreinigde ondergrond voorbehandelen met KEIM
Mycal-Ex.

verdunding met schoon water, maximaal 1:2.

afhankelijk intensiteit verontreiniging.

Aangetaste delen verwijderen.

Repareren en egaliseren, indien noodzakelijk.

Applicatie:

reiniging met borstel

fixering/grondering met kwast of roller.

dekverf gekwast, gerold (kortharige roller) of
gespoten (airless nozzel 0,64 mm)

Verfverbruik per laag (m2):

reiniging, ca. 0,1 liter / m2

fixering/grondering, ca. 0,1 - 0,2 liter / m2

dekverf, 1 ste laag max 10% verdund met KEIM Speciaal
Fixatief,

2e laag onverdund, verbruik totaal per 2 lagen ca.

0,25 liter / m2

exacte verbruik vast te stellen aan de hand van op te
zetten proefvlak.

4. FIXEERMIDDEL, STEEN, OPLOSM.VRIJ

Fabrikaat: KEIM Nederland B.V.

Type: KEIM Mycal-Fix.

Bindmiddel: silikaat houdend.

Kleur: melkachtig.

6. DEKVERF, STEEN, OPLOSM.VRIJ

Fabrikaat: KEIM Nederland B.V.

Type: KEIM Mycal-Top.

Bindmiddel: hooggespecialiseerde silicaatverf

Kleur: wit en volgens KEIM waaier Exclusiv
(uitgezonderd kleuren 9001 t/m 9010.

Glansgraad: mat.

- schrob bestendig.

.01 BINNENWAND

De afwerking op de verontreinigde binnenwanden