

40 **STUKADOORWERK**

40.40 **PLEISTERWERK**

40.40.20-a **PLEISTERWERK**

0. CEMENTPLEISTERWERK

Pleistersysteem: kalk-cementsysteem.

Ondergrond:

- steenachtig.

Pleisterlaagdikte(n) (mm): hechtmortel (dekkende laag) minimaal 10 mm, in 1 of 2 lagen, af te stemmen op de ondergrond.

Oppervlak hechtmortel afwerken onder rij, licht rasteren na aantrekken/opstijven.

Pleistemortel, laagdikte minimaal 4 maximaal 8 mm. in 1 tot 2 lagen afhankelijk ondergrond.

Oppervlak pleistemortel: fijn schuurwerk.

Oppervlakestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, groot (m²): 1,0*1,0.

Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: binnen groep 2.

4. HECHTMORTEL

Fabrikaat: KEIM Nederland B.V.

Type: Type: Keim Universeelputz.

Korrelgrootte (mm): 0 - 1,3.

Hardheid: volgens mortelgroep P II, en NEN-EN 998-1-c05; CS III.

5. KALK GEBONDEN PLEISTERMORTEL

Fabrikaat: KEIM Nederland B.V.

Type: Keim Universeelputz-fijn.

Korrelgrootte (mm): 0,6.

Hardheid: volgens mortelgroep P II, en NEN-EN 998-1-c05; CS III.

.01 BINNENWAND

De afwerking