

46 **SCHILDERWERK**

46.33 **NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG**

46.33.21-a NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

Ondergrond:

- mineraal pleisterwerk.

Reinigen: losse delen, vet, vuil geheel verwijderen.

Systeem #(meerdere keuze mogelijkheden):

#normaal belaste minerale ondergrond, 2 laags systeem:

- grondlaag, 10 kg Purkristalat (ingeweekt) + 2 tot 6 liter KEIM Fixatief

- eindlaag, 10 kg Purkristalat (ingeweekt) + onverdund

- ingeval aanwezigheid fijne haarscheure, grondlaag te voorzien van 5 kg KEIM Kristal Felsit.

#sterk belaste minerale ondergrond, 3 laags systeem:

- grondlaag, 10 kg Purkristalat (ingeweekt) + 4 tot 8 liter KEIM Fixatief

- tussenlaag 10 kg Purkristalat (ingeweekt) + 2 tot 4 liter KEIM Fixatief

- eindlaag, 10 kg Purkristalat (ingeweekt) + onverdund

- ingeval aanwezigheid fijne haarscheure, grondlaag te voorzien van 5 kg KEIM Kristal Felsit.

#ondergrond met haarscheuren en/of grote structuur verschillen, 3 laags systeem:

- grondlaag, 10 kg Purkristalat (ingeweekt) + 2 tot 6 liter KEIM Fixatief + 5 kg KEIM Kristal Felsit

- tussenlaag 10 kg Purkristalat (ingeweekt) + 2 tot 4 liter KEIM Fixatief + 5 kg KEIM Kristal Felsit

- eindlaag, 10 kg Purkristalat (ingeweekt) + onverdund

#ondergrond met niet bewegende scheuren tot 0,5 mm en/of grote structuur verschillen, 3 laags systeem:

- grondlaag, 10 kg Purkristalat (ingeweekt) + 2 tot 6 liter KEIM Fixatief + 10 kg KEIM Kristal Felsit

- tussenlaag 10 kg Purkristalat (ingeweekt) + 2 tot 4 liter KEIM Fixatief + 5 kg KEIM Kristal Felsit

- eindlaag, 10 kg Purkristalat (ingeweekt) + onverdund.

Verduunning: met KEIM Fixatief

Applicatie, nat in nat:

- 1e laag verf met kwast.

- 2e laag verf met kwast of airless spuiten.

Sinterlagen verwijderen met KEIM Etsvloeistof.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m²): volgend uit verftechnisch advies en/of proefopzetting.

Beoordeling kleur overeenkomstig proefopzetting per kleur, afmeting proefstuk minimaal 1,0 x 1,0 meter.

bij eventueel oude verflagen deze volledig verwijderen met KEIM Eco-Paint Stripper.

Nabehandeling (sterk regenbelaste geveldelen):

KEIM Lotexan, na minimaal 8 dagen droging, twee lagen nat in nat aanbrengen.

KEIM Ecotec, na minimaal 3 dagen droging, in een laag

aanbrengen.

4. FIXEERMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.

Fabrikaat: Keim Nederland B.V.

Type: KEIM Fixatief.

zuiver mineraal silicaat bindmiddel

Bindmiddel: op basis van vloeibaar Kaliumsilicaat
(waterglas).

(verdunding 1:1 met water).

ter aanmenging Purkristalat systeem, 5 kg verfpoeder
met 4 liter KEIM Fixatief.

6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.

Fabrikaat: Keim Nederland B.V.

Type: KEIM Purkristalat.

twee componenten, pure silicaatverf.

bestaande uit:

- poedervormig pigment KEIM Purkristalat)

- zuiver mineraal silicaat bindmiddel (KEIM Fixatief)

5 kg verfpoeder met 4 liter KEIM Fixatief geeft 10
kg verf.

Bindmiddel: op basis van speciale waterglas.

Kleur: #keuze

#Wit

#KEIM Palette Exclusiv.

Glansgraad: mineraal mat, met (op)lichtende
kleurbrijantie.

.01 BUITENWAND

De gevelverf, afwerking op mineraal pleisterwerk,
minimaal 5 mm dikte (geen licht gewicht pleister)

Decoratieve schilderijen.