

**40**            **STUKADOORWERK**

**40.40**        **PLEISTERWERK**

40.40.20-a    **PLEISTERWERK**

**0. CEMENTPLEISTERWERK**

Pleistersysteem: uitvlak - egalisatiemortel.

Ondergrond: minerale en cementgebonden ondergronden.  
ondergrond dient schoon, draagkrachtig en vrij van  
olie en vet te zijn.

Pleisterlaagdikte(n) (mm):

- 0,5 tot 10 mm zonder toeslagstof
- eindafwerking maximaal 5 mm
- egalisatielaag 10 -20 mm (per 25 kg mortel ca.  
16 kg kwartszand als toeslagstof,  
korrel grootte 0-3 mm)

Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk  
op te zetten proefvlak, groot (m2): 1,0 x 1,0.

Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard,  
hfst. 40, bijlage A: binnen groep 2.

**5. PLEISTERMORTEL**

Fabriek: KEIM Nederland B.V.

Type: Keim Beton Uitvlakmortel.

Bindmiddel: polymeer gemodificeerde hydraulisch  
uithardende mortel.

Kleur: grijs.

Toebehoren:

- voorstrijk-/hechtmiddel, grondeerlaag;

- 1). normaal zuigende ondergrond: gronderen met KEIM  
Concretal-Specialvergutung 1:3 (aangemaakt met  
water)
- 2). gladde dichte ondergrond (bijv. beton):  
aanbranden met mengsel van KEIM Concretal-  
Specialvergutung, water en KEIM Beton Uitvlakmortel  
in verhouding 1:3:5
- 3). sterk zuigende ondergrond: vooraf bevochtigen,  
afbindende egaliseerlagen beschermen tegen te  
snelle uitdroging.

- kleurpigment: maximaal 5 gewichts%, Keim  
poederpigment of Keim Design Lasur.

kleur vast te stellen aan in het werk op te stellen  
monstervlakken.

.01 BINNENWAND

De minerale uitvlakmortel op .....

.02 BUITENWAND

De minerale uitvlakmortel op .....