

46 **SCHILDERWERK**

46.33 **NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG**

46.33.21-a NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. STEEN, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

Ondergrond:

- mineraal pleisterwerk;
- (mortelgroepen PI tot PIII (CS I - CS IV)
Reinigen: losse delen, vet, vuil geheel verwijderen.

Systeem:

- 1 laag fixeermiddel.
- 1 laag verf, grondlaag (max 20% verdunning).
- 1 laag verf (onverdund, max. 5% verdunning).

Verdunning: met KEIM Fixatief

naar gelang gewenste verslemming of structuur kan grondlaag met 50 tot 100% met KEIM Kristall-Felsit worden bijgemengd, eventuele extra tussenlaag met 50%.

Applicatie:

- 1e laag verf met roller, kwast of airless spuiten.
- 2e laag verf met roller, kwast of airless spuiten.

Sinterlagen verwijderen met KEIM Etsvloeistof.

Totale hoeveelheid verfverbruik (m²): volgend uit verftechnisch advies en/of proefopzetting.

Beoordeling kleur overeenkomstig proefopzetting per kleur, afmeting proefstuk minimaal 1,0 x 1,0 meter.

4. FIXEERMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.

Fabrikaat: Keim Nederland B.V.

Type: KEIM Fixatief.

(verdunning 1:1 of 1:2 met water).

6. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.

Fabrikaat: Keim Nederland B.V.

Type: KEIM Unikristalat.

zeer UV-bestendige en weersbestendige pure silicaat gevelverf.

Bindmiddel: op basis van speciale waterglas.

Kleur: #keuze

#Wit

#KEIM Palette Exclusiv.

Glansgraad: mineraal mat, met (op)lichtende kleurblijjantie.

.01 BUITENWAND

De gevelverf, afwerking op mineraal pleisterwerk.