

**40**            **STUKADOORWERK**

**40.40**        **PLEISTERWERK**

40.40.20-a    **PLEISTERWERK**

**0. CEMENTPLEISTERWERK**

Pleistersysteem: tras-cementsysteem.

Ondergrond:

- baksteen te voorzien van nieuw pleistersysteem  
(indien te droog bevochtigen).

- te herstellen scheuren en beschadigingen

Pleisterlaagdikte(n) (mm): hechtmortel (dekkende laag) minimaal 10 mm, in 1 of 2 lagen, af te stemmen op de ondergrond.

mortel iets terug houden ten opzichte van bestaande aansluitende pleisterwerk;

mortel tot minimaal 300 mm onder maaiveld doorzetten.

Pleistemortel, laagdikte minimaal 3 mm op bestaande ondergrond doorzetten en ten behoeve herstel scheuren en beschadigingen.

Laagdikte afstemmen op omliggende gezonde pleisterwerk.

Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, groot (m<sup>2</sup>): 1,0\*1,0.

Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU

Standaard, hfst. 40, bijlage A: buiten groep 1.

Delen onder maaiveld gelegen voorzien van laag KEIM Porosan Dichtungsschlämme.

**4. HECHTMORTEL**

Fabriek: KEIM Nederland B.V.

Type: Keim Porosan-Trass-Cementputz.

Hardheid: volgens mortelgroep P III, en NEN-EN 998-1-c05; CS IV.

.01 BUITENWAND

De afwerking volvlaks of plintmortel op de baksteen metselwerk buitengevels aan de buitenzijde.

40.40.20-b    **PLEISTERWERK**

**0. CEMENTPLEISTERWERK**

Pleistersysteem: tras-cementsysteem, spritzmortel (niet dekkend).

Ondergrond:

- steenachtig.

Pleisterlaagdikte(n) (mm): spritzlaag,

verbruik, 1 zak 35 kg, is ca 26 liter mortel, = ca 7 m<sup>2</sup> spritzlaag.

verwerking met spritzmolen of stoffer aanbrengen.

dekking 50-70%.

**4. HECHTMORTEL**

Fabriek: KEIM Nederland B.V.

Type: Keim Porosan-Trass-Cementputz.

Hardheid: volgens mortelgroep P III, en NEN-EN 998-1-c05; CS IV.

.01 BUITENWAND

De hechtlaag als spritzlaag (niet dekkend) op bestaande steenachtige ondergrond.