



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

KEIM PUTZGRUND

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Putzgrund is een grondeermiddel op silicaatbasis met een ruw oppervlak en goed vullend- en dekkend vermogen.

2. TOEPASSINGSGBIED

KEIM Putzgrund is geschikt voor binnen- en buitengebruik. KEIM Putzgrund dient als grondlaag voor KEIM Brillantputz op zowel alle oude- en nieuwe pleisterlagen van mortelgroepen PII en PIII, als gipspleisterlagen en gipsplaten in binnenruimten. KEIM Putzgrund vermindert het zuigend vermogen van de ondergrond en verhoogt de afbindtijd van KEIM Brillantputz. Het ruwe, gecreëerde oppervlak maakt een optimale verwerking van KEIM Brillantputz mogelijk, ook op zeer gladde ondergronden. Bovendien moet KEIM Putzgrund als primer gebruikt worden bij KEIM Indusil- Rillenputzstruktur om het doorschijnen van de ondergrond te voorkomen.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische Kenmerken

- Dichtheid : ca. 1,42 g/cm³
- Dampdiffusieweerstand : s_d = 0,02 m

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, draagkrachtig en droog zijn. Nieuwe lagen minstens 14 dagen laten uitharden.

Verwerking

KEIM Putzgrund indien nodig alleen met KEIM Special-Fixativ verdunnen (max. 10%). Gelijmatig met borstel of roller opbrengen.

Verwerkingstemperatuur

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient > +5°C te zijn.

Verbruik

Ca. 0,3 kg/m²

Reiniging van Gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING

5 kg en 25 kg emmer.

6. OPSLAG

12 maanden houdbaar mits koel maar vorstvrij opgeslagen.

7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12.

Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau productcode/ Giscode : M-GP 01

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB : het EG-veiligheidsblad in acht nemen.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).



KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26/NL-1332 BM Almere
Tel. +31 36 53 20 620/Fax +31 36 53 20 030
www.keim.nl/info@keim.nl