

NEUTRALE BESTEKBSCHRIJVING

KEIM UNI KALEI:

Een universele kaleimortel op basis kalk met een geringe toeslag van cement, vezels en organisch bestanddelen volgens DIN EN 998-1. Drukvastheid komt overeen met mortelcategorie CS III (PII volgens DIN 18550).

Toepasbaar op metselwerk (keramisch, beton, kalkzandsteen).

Ook geschikt voor op (oude) draagkrachtige reeds geschilderde of gepleisterde (ook kunstharspleister) ondergronden.

Niet geschikt voor Thermoplastisch ondergronden.

Laat de ondergrond ademen – optimale vochthuishouding – lage E-modulus (zeer taai).

Uitstekende hechting – eenvoudig te verwerken. Korrelgrootte: 0 – 0.6 mm –

Schudgewicht : 1.2 g/cm³ - water opname: W2 – Drukvastheid 3.5 – 7,5 N/mm²

PH waarde: 12. Diffusieweerstandgetal μ : ca 8

Warmtegeleiding λ 10 dry: ≤ 0.82 W/(mK) bij P=50% - ≤ 0.89 W/(mK) bij P=90%.

Verbruik ca. 1.2 kg / m² per mm laagdikte.